

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MEGA COLORS. Плотные цвета. Глянцевая краска, высокое давление. 600 мл, 15.5 Oz, 440 г.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Алкидная глянцевая краска. Высококачественная пигментация. Благодаря высокому давлению хорошо подходит для подготовки поверхности к дальнейшему использованию. Безупречно ложится на любую поверхность.

ОСОБЕННОСТИ

- Высокое давление.
- Быстросохнущая.
- Гибкий клапан.
- Легко наносится и перекрывается.
- Высокая пигментация.
- Не содержит свинца или других тяжелых металлов.
- Большая площадь покрытия.
- Хорошая устойчивость к работе на открытом воздухе.
- Яркие и насыщенные цвета.
- Хорошая устойчивость к ультрафиолетовому излучению (см. Диаграмму).
- Сильная устойчивость к царапинам после полимеризации пленки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Хорошо взболтать аэрозоль перед применением в течение, приблизительно, одной минуты после того, как станет слышен стук перекачивающегося шарика.
- Применять на сухих и чистых поверхностях. На окислированных металлических поверхностях: удалить коррозию с помощью щеточки из проволоки и предусмотреть антикоррозийную грунтовку при необходимости. На пластмассах и полиэстерах применять армирующий слой.
- Наносить тонкими слоями для достижения наилучшего результата. Всегда лучше нанести три тонких слоя с интервалом пять минут, чем один толстый.
- Перевернуть аэрозоль после использования для продувки клапана, при засорении распылителя следует заменить его на новый.
- Не применять на включенном оборудовании, использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Высокое давление:	Клапан без штока
Пропеллент:	бутан/пропан/смесь
Тип связующего вещества:	Модифицированный алкид
Цвет:	См. таблицу
Температура поверхности до 60° (ASTM D-523 ISO 2813):	60-90
Высыхание на ощупь (ASTM D-1640 ISO 1517):	15 мин
Полное высыхание (ASTM D-1640 ISO 1517):	24 часа
Толщина сухого слоя (ASTM D-823 ISO 2808):	15 ц/слой
Клейкость (ASTM D-3359 ISO 2409)	3 В
Теорет. выход продукции (непрерывное покрытие):	5,75 м ² для 600мл.
Растворитель:	Смесь
Срок годности:	(при правильном хранении) 10 лет
Условия применения:	Минимальная температура 8°C
	Температура поверхности: от 5°C до 50°C
	Макс. относительная влажность воздуха 85%
Стойкость окрашивания к жару:	100°C
Перекрывтие:	Спустя 15 мин.

* Все адгезионные испытания были выполнены на железных пластинах.

ПРИМЕНЕНИЕ

Благодаря характеристикам, продукцию рекомендуется использовать для ретуши и покраски на всех типах материалов, будь то для домашнего использования, ремесла, изобразительного искусства или, в конечном счете, для всего, где требуются свойства данной краски.

- Граффити
- Садоводство
- Стрит арт
- Мурализм
- DIY

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЭТИКЕТКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



ЦВЕТА

 EX0161021 Light Yellow	 EX0160219 Paris Green	 EX0160225 Geisha Violet
 EX0162003 Pastel Orange	 EX0160034 Guacamole Green	 EX0160216 Anonymous Violet
 EX0163020 Light Red	 EX0160008 Light Blue	 EX0169010 White
 EX0164010 Magenta	 EX0160030 Electric Blue	 EX0169011 Black

ВНИМАНИЕ



УПАКОВКА

Высокое давление.
Номинальная вместимость 750мл.
Темпостойкость упаковки : <50°C
Пропеллент : GLP-HC C3-C4

Упаковка (6 единиц)
200 X 280 X 140 mm.



Due to technical reasons this color chart might not reproduce the real colors. For accurate color reference see the spraycan's Donut. © Montana Colors 2016.