

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

MEGA PLATA. Металлический цвет...Плотные цвета. Глянцевая краска, высокое давление. 600 мл, 16.75 Oz, 440 г.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

MEGA PLATA в формате 600 мл позволяет покрывать большую поверхность за меньшее время. Акриловая глянцевая эмаль, изготовленная из высококачественных смол и листового алюминия. Быстросохнущая краска с высоким давлением.

ОСОБЕННОСТИ

- Быстросохнущая.
- Высокая плотность покрытия
- Хорошая адгезия.
- Не содержит свинца.
- Светостойкость.
- Алюминий листового типа.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит для окраски любого типа поверхности, придавая декоративный металлический аспект. Очень подходит для:

- Граффити
- Декорация
- Стрит арт
- Пластик
- Ретуширование металлических компонентов

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛАКИ ИЛИ ДРУГУЮ КРАСКУ ПОВЕРХ НАНЕСЕНИЯ ДАННОЙ ПРОДУКЦИИ.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- Хорошо взболтать аэрозоль перед применением в течение, приблизительно, одной минуты после того, как станет слышен стук перекачивающегося шарика.
- Применять на сухих и чистых поверхностях. На окисленных металлических поверхностях: удалить коррозию с помощью щетки из проволоки и предусмотреть антикоррозийную грунтовку при необходимости. На пластмассах и полиэстерах применять армирующий слой.
- Наносить тонкими слоями для достижения наилучшего результата. Всегда лучше нанести три тонких слоя с интервалом пять минут, чем один толстый.
- Перевернуть аэрозоль после использования для продувки клапана, при засорении распылителя следует заменить его на новый.
- Не применять на включенном оборудовании, использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Высокое давление:	Акриловая смола
Цвет:	Блестящее серебро
Высыхание на ощупь (ASTM D-1640 ISO 1517):	10 мин
Полное высыхание (ASTM D-1640 ISO 1517):	30 мин
Толщина сухого слоя (ASTM D-823 ISO 2808):	25 ц/слой
Клейкость (ASTM D-3359 ISO 2409)	3 В
Теорет. выход продукции (непрерывное покрытие):	9.6 м ² для 600мл.
Растворитель:	Ароматическая смесь
Срок годности:	(при правильном хранении) 10 лет
Условия применения:	Минимальная температура 8°C
	Температура поверхности: от 5°C до 50°C
	Макс. относительная влажность воздуха 85%
Стойкость окрашивания к жаре:	150°C
Перекрытие:	Спустя 15 мин.

* Все адгезионные испытания были выполнены на железных пластинах.

КОМПЛЕКТАЦИЯ



ЭТИКЕТКА



РАСПЫЛИТЕЛЬ



ЦВЕТ



ВНИМАНИЕ



УПАКОВКА

Высокое давление.
Номинальная вместимость 750мл.
Теплостойкость упаковки : <50°C
Пропеллент : GLP-HC C3-C4

Упаковка (6 единиц)
200 X 280 X 140 mm.



Por razones técnicas esta carta de colores puede no mostrar los colores reales. Para una referencia más fiel véase el "Donut" del spray. © Montana Colors 2016-



ООО «Монтана колорс», пл. Клот де Туфао – 08295 Сант-Висенс де Кастеллет БАРСЕЛОНА Тел.: +34 938 332 787 Факс: +34 93 833 08 75 – montana@montanacolors.com – www.montanacolors.com



Компания, сертифицированная по нормам качества ISO 9001:2000 ISO 14001:2004

Сделано в Европе.